



BAG BOX 220 LITRÓW WOREK DO BECZEK

Bag-in-box 220 litów

Wymiary:

Szerokość: S 1020 990 tol. +/- 10mm

Długość: S 1500 1460 tol. +/- 20mm

Pozycja zaworu: Pz 100 80 tol. +/- 20mm

Materiały: folia barierowa EVOH, folia PE liniowa niskiej gęstości

Pakowanie:

Karton: 800x600x300 mm

40 szt. worków

~24 kg

Paleta:

Karton: 1200x800 mm

12 kartonów

~240 kg

Łączny ciężar:

255 kg

Przepuszczalność:

O₂ (cc/m² 24h)

Norma ASTM D3985

DIN 53380/3; 23o C/50% HR

folia =< 0,5

zawór =< 0,5

Na życzenie klienta: sterylizacja radiacyjna (promienie gamma): 15 kGy

Konstrukcja:

Folia barierowa: PE 37 µm / EVOH 6 µm 80 µm 75,50 g/m²

PE 37 µm

Folia PE: LLDPE 60 µm 53,47 g/m²

Łączna gramatura: 128,97 g/m²

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [Uncategorized](#)



BAG BOX 20 LITRÓW WOREK DO KARTONÓW Z ZAWORKIEM

Bag-in-box 20 litów

Wymiary:

Szerokość: S 470 450 tol. +/- 8mm

Długość: S 650 630 tol. +/- 10mm
Pozycja zaworu: Pz 80 70 tol. +/- 10mm

Materiały: folia barierowa EVOH, folia PE liniowa niskiej gęstości

Pakowanie:
Karton: 800x600x300 mm
200 szt. worków
~21 kg

Paleta:
Karton: 1200x800 mm
12 kartonów
~210 kg

Łączny ciężar:
210 kg

Przepuszczalność:
O₂ (cc/m² 24h)
Norma ASTM D3985
DIN 53380/3; 23o C/50% HR
folia =< 0,5
zawór =< 0,5
Na życzenie klienta: sterylizacja radiacyjna (promienie gamma): 15 kGy
Konstrukcja:
Folia barierowa: PE 28 µm / EVOH 6 µm 60 µm 56,75 g/m²
PE 27 µm
Folia PE: LLDPE 50 µm 46,08 g/m²
Łączna gramatura: 102,83 g/m²

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [OPAKOWANIA](#), [WORKI](#)



BAG BOX WORKI DO KARTONÓW Z ZAWOREM

Wymiary:

Szerokość: 470x450 tol. +/- 10mm

Długość: 335x315 tol. +/- 20mm

Pozycja zaworu: 70 60 tol. +/- 20mm

Materiały: folia barierowa EVOH, folia LDPE

Pakowanie:

Karton: 800x600x300 mm

300 szt. worków~22 kg

Paleta:

Karton: 1200x800 mm 12 kartonów 220 kg

Łączny ciężar: 227 kg

Przepuszczalność:

O₂ (cc/m² 24h)

Norma ASTM D3985

DIN 53380/3; 23o C/50% HR

folia =< 0,5

zawór =< 0,5

Na życzenie klienta: sterylizacja radiacyjna (promienie gamma): 15 kGy

Konstrukcja:

Folia barierowa: PE 28 µm / EVOH 6 µm 60 µm 56,75 g/m²

PE 27 µm

Folia PE: LLDPE 50 µm 46,08 g/m²

Łączna gramatura: 102,83 g/m²

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [WORKI](#)